

TEHNIČKI LIST

23.04.2021

kuća delova

TIP: 1E08W-PU-FDA-CT

SASTAV			PODACI		
Gornji sloj:	Materijal:	PU	Tvrdća:	gornji sloj:	85 Shore A
	Šablon:	RAVNA		donji sloj:	-
	Boja:	BELA	Antistatična svojstva: ima		
Srednji sloj:	Materijal:	-	Temperatura:	Min:	-25 (°C)
	Boja:	-		Max:	+60 (°C)
Donji sloj:	Materijal:	IPREGNAL	Prečnik bubnja:	1.normalno savijanje	
	Šablon:	TKANINA		Min.=	8 (mm)
	Boja:	-		2.unazad savijanje	
Gornja tkanina:	Uzdužno vlakno	-		Min. =	20 (mm)
	Poprečno vlakno	-	Odobrenje: FDA, USDA, OETI		
Srednja tkanina:	Uzdužno vlakno	-	Dozvoljeno radno opterećenje: 8 (N/mm)		
	Poprečno vlakno	-	Zatezna sila za 1% izduženja		
Donja tkanina:	Uzdužno vlakno	POLIESTER	Minimum: 6 (N/mm)		
	Poprečno vlakno	POLIESTER/MONOFIL	Težina: 0.82 kg/m ²		
Debljina gornjeg sloja:		0.25 (mm)	KOEFIČIJENT TRENJA		
Debljina donjeg sloja:		- (mm)	Čelik: 0.14-0.18		
Celokupna debljina:		0.75 (mm)			

Dodatne informacije: Pogodno za ivično izvršeno obrnuto okretanje	
Namenjeno je za:	Pekarska industrija, inustrija mleka transport, kretanjematerijala, bočno pražnjenje zbirne trake (keks, testenina, slatkiši) trake za premazivanje/obloženje (čokolada, ostala obloženja) hemijska industrija, sušare i peći terminali za pakovaje, akumulacija trake za prenošenje
Završni postupci:	Mehanički sklop Zubčani sklop